

BASTEL – двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей без содержания растворителей, предназначен для прочного и водостойкого приклеивания паркета из любых пород древесины, ламината, кварцвинила, ПВХ-плитки на любые основания. Паркетный клей **BASTEL** подходит также для укладки полов с подогревом. Клеевой состав стабилен по качеству и прочностным свойствам, предъявляемым к помещениям с любым видом эксплуатационной нагрузки.

BASTEL используется для приклеивания:

- штучного, массивного, модульного, мозаичного, художественного паркета;
- щитового, торцевого, лакированного, ламинированного паркета;
- деревянной брусчатки, паркетной и инженерной доски;
- фанеры, ДСП, ОСП (OSB);
- кварцвинила, ПВХ-плитки, ламината.

BASTEL применяется по следующим основаниям:

- бетон, ангидрит, ЦПС, самовыравнивающиеся смеси;
- дерево, фанера, ДВП, ДСП, ОСП и др;
- керамическая и цементно-стружечная плитка, камень.

Преимущества **BASTEL**

- прочность клеевого соединения при сдвиге и отрыве соответствует ГОСТ Р 58211-2018;
- может применяться без грунтовки. Грунтовка повышает прочность и долговечность склейки;
- не содержит воду и не деформирует древесину;
- не содержит растворителей и не имеет запаха;
- тиксотропен: “бороздки” не растекаются при высоте до 8 мм;
- без усадки, создаёт монолитный клеевой слой;
- образует высокопрочный и эластичный клеевой шов;
- устойчив к воздействию воды, грибковых микроорганизмов;
- после отверждения безвреден для человека и биосферы.

Технические характеристики:

Показатель	Значение
Модификации	ST PRO
Цвет	светло-бежевый, темно-бежевый, белый, бежевый, слоновая кость
Соотношение смешивания по массе	A/B=9/1 A/B=8/1
Жизнеспособность смеси	100-120 мин 60-70 мин
Время укладки напольного покрытия	180 – 240 мин 160 – 180 мин
Готовность клеевого соединения к нагрузке	24 ч 12-16 ч
Готовность напольного покрытия к шлифовке	72 ч 48-72 ч
Время достижения клеем полной водостойкости и эксплуатационной прочности	7 дн 5-7 дн
Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве/сдвиге,	не менее 1 МПа/3МПа не менее 1,5 МПа/3,5 МПа
Рекомендуемый расход	900–1300 г/м ² , при зубчатом штапеле В7 1000–1400 г/м ² , при зубчатом штапеле В9 1200–1600 г/м ² , при зубчатом штапеле В15
Очиститель	ацетон
Упаковка	10 кг (на 6-11 кв.м.) 6 кг (4-7 кв.м)
Срок годности	12 месяцев

Показатели зафиксированы при температуре +23 °С и относительной влажности 65%

Требования к основанию

- Основание должно быть прочным, сухим, чистыми жировых отложений.
- Для повышения прочности и эксплуатационной долговечности покрытия основание предварительно грунтуется соответствующим праймером:

PRIMER 100 - сухие основания, цементные основания;

PRIMER PRO 100 - без запаха;

- Усадочные трещины и выбоины основания могут быть обработаны ремонтным составом: PRIMER PRO 100 и сухого кварцевого песка фракции 0,3-0,6, смешанных в пропорции 1:4.

Условия нанесения

- В случае перевозки или хранения при отрицательных температурах перед применением необходимо выдержать компоненты при комнатной температуре не менее 24-48 ч.
- Работы рекомендуется производить с учетом действующих стандартных строительных правил по влажности и температуре.

Нанесение

- Добавить компонент Б в компонент А. В случае частичного использования состава, необходимо соблюдать пропорции смешивания.
- Тщательно смешать оба компонента используя электрическую дрель с насадкой или электрический миксер, до тех пор, пока состав не станет однородного цвета. При перемешивании избегать вовлечения в клей пузырьков воздуха.
- Проверьте, что компоненты хорошо смешаны на стенках и на дне ведра.
- После смешивания компонентов нанесите клей соблюдая время Жизнеспособности.
- Готовый клей равномерно распределить по поверхности зубчатым шпателем.
- Аккуратно вдавить паркет в клеевой слой таким образом, чтобы смочить клеем обратную сторону и предотвратить образование пустот под паркетом. Соединить и подогнать друг к другу паркетные элементы с помощью молотка и подбивочного бруска.

ВНИМАНИЕ!

- Неотвержденный клей на поверхности паркета необходимо сразу очистить сухой ветошью или ветошью, смоченной очистителем; отвержденный клей удалить механически.
- Прочность и долговечность клеевого соединения возрастают при выдержке склеиваемых материалов под нагрузкой в течение времени достижения начальной прочности клея (12-24 ч).
- При укладке паркета необходимо оставлять зазор между стеной и паркетными элементами (10-15 мм), впоследствии закрываемый плинтусом.

Очистка оборудования и инструмента

После окончания работ инструмент очистить ацетоном.

Меры безопасности

- Клей не содержит органические растворители.
- При работе с клеем запрещается курить, применять неисправное электрооборудование, открытый огонь.
- Применять СИЗ.
- Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
- Не допускать попадание компонента Б на открытые участки кожи, глаза и рот.
- При попадании материала, особенно компонента Б, на участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место тёплой водой с мылом.
- Утилизация использованной упаковки, твердых и жидких отходов производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Экология

После отверждения клеевой слой является полностью безопасным при эксплуатации в общественных, жилых и производственных помещениях.

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование и хранение материала осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980.5.

Перевозка осуществляется всеми видами транспортного средства закрытого типа при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C. В случае транспортировки и хранения материала при минусовых температурах перед применением материал следует выдержать в теплом сухом помещении не менее 24 ч. Хранение материала производится в герметично закрытой упаковке в сухих помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +25°C.