

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

Для регулирования влажности
Упрочнения основания перед приклеиванием паркета.

Использование

Разработан для применения с клеями для деревянных полов

Для цементных оснований с влажностью до 6% СМ.

Для бетонных, цементных и ангидридных оснований, а также ремонта и восстановления стяжек.

Для повышения адгезии при нанесении на битумное основание и на старые остатки клея.

Преимущества

Прост в применении, низковязкий

Позволяет сократить время работ

Высокая проникающая способность и стабилизация основания

Подходит для восстановления существующих стяжек

Упаковка

Компонент А

7 кг металлическое ведро

Компонент В

3 кг металлическое ведро

Смесь А+В

Химическая основа

Двухкомпонентная эпоксидная смола

Срок годности

24 месяца с даты производства в невскрытой заводской упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +30 °C.

Температура эксплуатации

От -40 °C до +70 °C

Расход

Бетон и/или цементные стяжки, ангидридные стяжки 300 – 500 г/м², зависит от вг способности основания

Битумная мастика с засыпкой песком

250 – 300 г/м²

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и однородным. Без масла, пыли и других рыхлых и слабо держащихся частиц. Краска, цементное молоко и прочее, снижающее адгезию должно быть удалено.

По меньшей мере, 50 % площади поверхности должно быть очищено от остатков клея (например, шлифованием).

Рекомендуются предварительные испытания на адгезию.

Смешивание

Добавьте компонент В в компонент А в правильном соотношении и перемешайте используя электрический миксер с низкими оборотами (300-400 об. / мин). Время перемешивания должно составлять минимум